



1982

Conglomerati CLD S.r.l. Via Pietro Mascagni, 2 - 55016 Porcari (LU) - ITALIA

11

1982 - CPR - 782

UNI EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato Bituminoso a Caldo per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico

CB 31,5 BASE PMB 45/80-70

Stabilimento Produttivo: via dell'Industria, snc - 57116, Loc. Le Morelline - Rosignano Marittimo (LI) - ITALIA

RM006/RMT06 - C. B. BASE 0/31,5 HARD

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 CPR 305/2011)

N° 09/2020 RO

1. Identificazione del prodotto	C. B. BASE 0/31,5 HARD al 4,0% di bitume		
2. Uso previsto	Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico		
3. Fabbricante	Conglomerati CLD S.r.l. Stabilimento di Produzione di ROSIGNANO via dell'Industria, snc - 57116, Rosignano Marittimo (LI)		
4. Mandatario	Non applicabile		
5. Sistema di VVCP	Sistema: 2+		
6. Norma armonizzata Organismo Notificato	UNI EN 13108-1:2006/AC:2008 ABICert S.a.S. - n° 1982		
7. Prestazioni dichiarate secondo la norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008 Condizioni di prova scelte secondo la norma UNI EN 13108-20: 2006/AC:2008	Contenuto massimo dei vuoti a 75 colpi per facciaV_{max7} (7,0%) Contenuto minimo dei vuoti a 75 colpi per facciaV_{min3,5} (3,5%) Minimo di vuoti riempiti con bitume a 75 colpi per facciaVFB_{min50} (50%) Massimo dei vuoti riempiti con bitume a 75 colpi per facciaVFB_{max71} (71%) Minimo di vuoti presenti nell'aggregato minerale a 75 colpi per facciaVMA_{min10} (10%) Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioniNPD Sensibilità all'acqua a 75 colpi per facciaNPD Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodatiNPD Reazione al fuocoEuroclasse Cfl Sostanze pericoloseNon presenti Limiti di temperatura della miscelada 140°C a 180°C Composizione granulometrica (passante) 31,5mmdal 98% al 100% 20mmdal 83% al 97% 10mmdal 51% al 69% 2mmdal 19% al 33% 0,5mmdal 7% al 17% 0,63mmdal 1,5% al 7,5% Contenuto minimo di leganteB_{min3,4} (3,4%) Stabilità Marshall minima a 75 colpi per facciaS_{min10} (10,0 kN) Scorrimento Marshall a 75 colpi per facciaF₃ (3,0 mm) Quoziente Marshall minimo a 75 colpi per facciaQ_{min3} (3,0 kN/mm) Resistenza alla deformazione permanente Dispositivo largo: profondità di rotturaNPD Dispositivo piccolo: ormaimentoNPD Dispositivo piccolo: profondità di rotturaNPD		
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	Non applicabile		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

PORCARI, 20 Gennaio 2020

Conglomerati CLD S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Paolo Giannini)