CE

Conglomerati CLD S.r.l., via Pietro Mascagni, 2 - 55016 Porcari (LU) - ITALIA

08

1381 - CPR - 780

UNI EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico

CB 31,5 BASE PMB 45/80-70

Stabilimento Produttivo: via di Granuccio, snc - 56121, Loc. Ospedaletto Pisa (PI) - ITALIA

CM006/CMT06 - C. B. BASE 0/31,5 **HARD**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 CPR 305/2011)

N° 15/2026 PI

1. Identificazione del prodotto	**C. B. BASE 0/31,5 HARD**			
2. Uso previsto	Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade, piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico			
3. Fabbricante	Conglomerati CLD S.r.l. Stabilimento di Produzione di **PISA** via di Granuccio, snc - 56121, Loc. Ospedaletto - Pisa (PI)			
4. Mandatario	*Non applicabile*			
5. Sistema di VVCP	Sistema: **2+**			
6. Norma armonizzata Organismo Notificato	**UNI EN 13108-1:2006/AC:2008** **SGS Italia S.p.A.**			
7. Prestazioni dichiarate secondo la norma UNI EN 13108-1: 2006/AC:2008 Condizioni di prova scelte secondo la norma UNI EN 13108-20: 2006/AC:2008	Contenuto massimo dei vuoti dopo 100 rotazioni			V_{max6} (6,0%)
	Contenuto minimo dei vuoti dopo 100 rotazioni			V_{min3} (3,0%)
	Minimo di vuoti riempiti con bitume dopo 100 rotazioni			VFB_{min60} (60%)
	Massimo dei vuoti riempiti con bitume dopo 100 rotazioni			VFB_{max93} (93%)
	Minimo di vuoti presenti nell'aggregato minerale dopo 100 rotazioni			VMA_{min10} (10%)
	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni			$V10G_{min11}$ (11%)
	Sensibilità all'acqua			NPD
	Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati			NPD
	Reazione al fuoco			Euroclasse Cfl
	Sostanze pericolose			Non presenti
	Limiti di temperatura della miscela			**da 140°C a 180°C**
	Composizione granulometrica (passante)	31,5	mm	100%
		20	mm	92%
		10	mm	60%
		2	mm	35%
		0,5	mm	13%
		0,063	mm	5,0%
	Contenuto minimo di legante			**$B_{min3,4}$ (3,4%)**
	Valori Marshall			NPD
	Resistenza alla deformazione permanente			
	Dispositivo largo: profondità di rottura			NPD
	Dispositivo piccolo: ormaiamento			NPD
	Dispositivo piccolo: profondità di rottura			NPD
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica	*Non applicabile*			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di responsabilità in conformità al regolamento UE 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Firma a nome e per conto del Fabbricante

PORCARI, 1 febbraio 2026

Conglomerati CLD S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Paolo Giannini)